
発生場所	西が丘小	西が丘小	西が丘小	西が丘小	西が丘小	一志給食センター	一志給食センター
写真							
商品概要	野菜	野菜	調味料	穀物	乾物	乾物	調味料
品目	葉物野菜	葉物野菜	食塩	麦	切干大根	凍り豆腐	だしパック
印刷されている樹脂名	PP	PP	PE	-	PE、PP	PE	-
センサーでの樹脂判別結果	PP	PP	PE	PE混合	PE混合	PE	PE混合
測定ID（樹脂判別）	20261122_154023260	20261122_154319548	20261122_154634390	20261122_155052638	20261122_155534212	20261122_155902194	20261122_160145929
月間発生量(kg)							
仕入れ先							
製造元							

判別表示しきい値　0.5

日付	シリアルID	光学ユニ	お気に入	光量ゲー	ユーザー	写真	区分	判別結果	1位	1位	2位	2位	3位	3位	4位	4位	5位	5位	6位	6位
20261122_154023260	900B-110031	0		0.45532			樹脂判別	PP	PP	0.95594	PA	0.93315	PVC	0.92877	PE	0.66222	ABS	0.34453	PC	0.28713
20261122_154319548	900B-110031	0		0.45848			樹脂判別	PP	PP	0.95126	PA	0.94101	PVC	0.94009	PE	0.65209	ABS	0.33659	PC	0.28397
20261122_154634390	900B-110031	0		0.52211			樹脂判別	PE	PE	0.99271	PP	0.6929	PA	0.58221	PVC	0.50524	ABS	0.39381	PS	0.36788
20261122_155052638	900B-110031	0		0.58248			樹脂判別	PE	PE	0.99033	PP	0.82205	PA	0.71684	PVC	0.64996	ABS	0.40631	PS	0.34954
20261122_155127609	900B-110031	0		0.66695			混合比率													
20261122_155534212	900B-110031	0		0.51949			樹脂判別	PE	PE	0.99505	PP	0.73849	PA	0.6561	PVC	0.57484	ABS	0.42377	PS	0.37731
20261122_155520019	900B-110031	0		0.51883			混合比率													
20261122_155902194	900B-110031	0		0.55945			樹脂判別	PE	PE	0.99173	PP	0.68736	PA	0.57424	PVC	0.49419	ABS	0.39445	PS	0.37256
20261122_160145929	900B-110031	0		0.56976			樹脂判別	PE	PE	0.99752	PP	0.73296	PA	0.63272	PVC	0.55208	ABS	0.40701	PS	0.37306
20261122_160219980	900B-110031	0		0.53357			混合比率													

樹脂判別モードのスペクトル（左：二次微分、右：吸光度）

